

## BRUNOX® IX 100

### HUIPPULUOKAN RUOSTEENESTOAINEN PITKÄAIKASEEN SUOJAUKSEEN

BRUNOX® IX 100 on huippuluokan ruosteestoaine metallisille pinnoille ja laitteille äärimmäisen tehokkaaseen suojaukseen.

IX 100 muodostaa ohuen ja vahamaisen kalvon, joka ei haurastu ja suojaa pitkään vaikeissakin olosuhteissa. Täydellinen suojaus ehkäisee korroosiota, jota mm. suolavesi, sumu ja erilaiset sääolosuhteet aiheuttavat.

IX 100 on "high-tec" ruosteestoaine pitkäaikaiseen suojaukseen. Hyviä käyttökohteita ovat esimerkiksi laitteet, joita kuljetetaan pitkiä merimatkoja, jolloin voi kulua kuukausia ennen kuin laitteet otetaan käyttöön. Ruostesuojateho kestää noin kaksi vuotta.

### KÄYTTÖOHJE

IX 100 levitetään tasaisesti kuivalle pinnalle, tarvittaessa useita kerroksia. Aine voidaan levittää harjalla tai ruiskuttamalla. Käsiteltävät kohteet voi myös suojata upottamalla suoraan IX 100-aineeseen.

Suojakerroksen paksuus tulisi olla 0,02-0,05 mm, ts. yksi litra riittää noin 8-40 m<sup>2</sup> kokoisen alueen käsittelyyn.

IX 100 voidaan poistaa suojauksen jälkeen petrolipohjaisilla aineilla.

### TÄYTTÄÄ LUOKITUKSET

MIL-spec. C-3580B, C-16173 DA grade 04

Väri	oliivinruskea
Tiheys, g/cm <sup>3</sup>	0,886
Viskositeetti	250 mPas – 700 mPas, (tiksootrooppinen = viskositeetti pienenee ainetta sekoitettaessa)
Leimahduspiste, °C	62
Riittoisuus	n. 20 m <sup>2</sup> /l ruiskutettuna n. 0,02 mm paksuudella
Pinnan olomuoto	kuiva, vahamainen kalvo
Kuivumisaika	Tarttumaton pölylle/tomulle 1-2 tunnin kuluttua, säilyy pehmeänä pitkään. Täysin kuiva 12 tunnin kuluttua.
Tuotenumero	7914